



# Produkt - Information

## 1:1 Wash Primer pigmentiert

Art.-Nr. 10-300-20 Weiß, 10-301-20 Schwarz  
10-303-20 Weißgrün

Datum

24.03.2023

Lagopbyggende 2K-Washprimer med korrosionsbeskyttelse og maximal vedhæftning på Aluminium og forbehandlet Rustfritstål.  
Kan overlakeres med alle SWIN PU-Fylder, Toplakprodukter og Swin Basislack.

Farve	Hvid, Sort, Hvidgrøn			
Mix forhold	1:1 Volumen med Reaktionsfortynder, <b>omrøres grundig</b>			
Hærdet/Reaktionsfortynder	30-301-5			
Sprøjtevisk. v/ 20 °C	35-40s 3 mm D / 15-17s 4 mm D			
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegeange	
Luft / overkop	3-4 bar	1,3-1,5 mm	2	
Airless / Airmix				
Potlife	Ca. 8 t.			
Lagtykkelse / Tørfilm	2 regelmæssige lukkede våde sprøjtegeange ca. 35-40 µm			
Afluftningstid 20 °C	15 min			
Tørretid	overlakering	støvtør	håndteringstør	monteringstør
	20 °C	45 Min	10-15 min	30-45 min
	60 °C	20 Min.		

### Hinweise:

Washprimer bør ikke udsættes for fugt efter påføring.

Eloxert Aluminium skal sandblæses.

Kan ikke anvendes på termoplastisk underlag.

Må ikke videre bearbejdes med Polyestermaterialer og EP produkter.

Gl. Lakering bør testes før påførelse, da undergrunden muligvis bliver opløst.

Bunden **skal** være tør samt fri for en hver form for forurening.

**! Aluminium overflader bør for optimal resultat kemisk forbehandles eller slibes !**

**! Rustfri ståloverflader bør for optimal resultat afsyres eller slibes !**

Klassificering i henhold

Til forordning  
(EF) 1272/2008

Let brandfarlig  
Sundhedsfarlig

Kun til brug for uddannet personale.