

TEKNOPAINT ADDITIVE 7820-00

Matteringsmiddel i pastaform

Til mattering og glansjustering af klare og pigmenterede laksystemer, indeholdende opløsningsmidler.

Glansændringer i TEKNOTHERM 4350-00, TEKNODUR 3510-23, TEKNODUR 3840-00, TEKNOLAC COMBI 2144-08/18, TEKNOLAC 2192-09 og TEKNORAN 1485-09.

TEKNISKE DATA

Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 802 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Glans (60°)	Glansudmålingerne er udført ved en målevinkel på 60°. De målte glansgrader skal kun betragtes som retningsgivende. Må ikke matteres længere end til glans 60, når produktet anvendes udendørs.
Opbevaring	Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

BRUGSANVISNING

Påføring	Matteringen foretages inden nedtynding til påføringsviskositet, da matteringsvæsken i sig selv virker som fortyndingsmiddel. Matteringsvæsken indarbejdes maskinelt i 10 min. For TEKNODUR produkter afvejes/afmåles først den hærdermængde, som svarer til basen. Dernæst indrøres matteringsmiddel i basen, og den afmålte hærdermængde tilsættes og indrøres.
-----------------	--

Enkomponent produkter					
Serie	2144-08/18 glans ca.	2192-09 glans ca.			
Uden tilsætning	90	90			
Tilsætning 5 volumen-%	65	-			
Tilsætning 10 volumen-%	40	-			
Tilsætning 15 volumen-%	20	-			
Tilsætning 20 volumen-% maks. tilsætning	15	50			
Tokomponent produkter					
Serie	1485-09 (med hærder 1475-00) glans ca.	1485-09 (med hærder 1475-51) glans ca.	3510-23 glans ca.	3840-00 glans ca.	4350-00 glans ca.
Uden tilsætning	85	48	36	93	96
Tilsætning 5 volumen-%	83	-	19	90	90
Tilsætning 10 volumen-%	80	31	11	85	80
Tilsætning 15 volumen-%	75	-	7	73	70
Tilsætning 20 volumen-%	68	15	5	58	60
Tilsætning 25 volumen-%	62	-			
Tilsætning 30 volumen-%	48	8			

Tørretid

Vær opmærksom på, at tørretiden forlænges ved anvendelse af TEKNOPAINT ADDITIVE 7820-00.

SIKKERHEDSDATA**Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger**

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.