
TYPE	TEKNORAN COMBI 94000 er fremstillet af specialalkyd.
ANVENDELSE	Anvendes til overfladebehandling af metal som ét-lags system.
SPECIELLE EGENSKABER	Indeholder tungmetalfrie pigmenter og rustbeskyttelse. Er ikke omfattet af reglerne for epoxy- og polyuretan arbejde.

TEKNISKE DATA

Hærder	TEKNORAN HARDENER 90200.		
Blandingsforhold	Se etiket.		
Brugstid ved +25 °C (Potlife)	6 timer		
Volumen tørstof	u/hærder 65-69 % m/hærder 56-60 %		
Flygtige organiske stoffer (VOC)	255 ±10 g/l afhængig af farve		
Massefylde	u/hærder 1,35-1,45 m/hærder 1,30-1,40		
Anbefalet lagtykkelse og teoretisk rækkeevne	Tørfilm (µm) 80	Vådfilm (µm) 140	Teoretisk rækkeevne (m ² /l) 7,2
Tørretid ved +20 °C / 60 % RH			
v/80 µm tør			
- støvtør	3-5 timer		
- overfladetør (ISO 1517)	6-8 timer		
- overmalbarhed	Kan overmales med sig selv efter min. 6 timer og max. 7 døgn.		
Tørretid – ovntørring eller forceret tørring	<u>Afluftningstid</u>	<u>Ovntid</u>	<u>Temperatur</u>
	10 min.	60 min.	40-60 °C
	10 min.	30 min.	100 °C
	10 min.	20 min.	130 °C
Fortynder	TEKNOSOLV 6120-00.		
Rengøring	TEKNOSOLV 6120-00		
Glans (60°)	>80		
Nuance	Fremstilles i alle RAL og NCS-S nuancer. Risiko for kridtning i stærkt sollys.		
Opbevaring	Se side 2.		
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.		

BRUGSANVISNING**Forbehandling**

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, olie, rust og glødeskaller.

Koldvalset stål: Affedtning og fosfatering.

Varmvalset stål: Sandblæses til renhedsgrad SA 2½ (ISO 8501-1:1988).

Galvaniseret stål: Spørg teknisk service.

Andre overflader: Spørg teknisk service.

Shopprimer

KORRO PVB og KORRO E epoxy shopprimere kan anvendes efter behov.

Påføringsforhold

Påføring skal ske straks efter forbehandling. Under påføring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Desuden skal overfladens temperatur være mindst 3 °C over luftens dugpunkt, for at undgå kondensdannelse.

Påføring

<u>Udstyr</u>	<u>Dyse</u>
Airmix	0,009"-0,013"
Airless	0,009"-0,013"
EI-Airless	0,009"-0,013"

ØVRIGE OPLYSNINGER

Lagerstabilitet: Se etiket

Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

Produktet opbevares ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C.

Der må ikke svejses i malingsfilmen.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
