

TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10

Brandhæmmende grunder og maling

TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 er en vandbaseret brandhæmmende grunder og maling til indvendige massive træpaneler og trævægge, samt træfibermateriale.



Substrat: Massivt træ og træbaserede paneler med en tykkelse på > 8 mm og en massefylde på $\geq 338 \text{ kg/m}^3$ med henvisning til relevant klassifikationsrapport.

Anvendes som industriel brandhæmmende grunder eller maling som en del af et system kaldet Teknos FR Panel med TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 for at forbedre reaktion på brand (EN 13501-1) på indvendige træoverflader - se <https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-guard-2467-10/>.

Inden anvendelse kontaktes Teknos for at tjekke det pågældende produkts egnethed.

De brandhæmmende egenskaber er klassificeret iht. B-s 1, d0 EN 13501-1 (SBI- test). Holdbarhedsklasser for reaktion på brand på brandhæmmende træbaserede produkter i slutbrugsanvendelse iht. EN 16755 – DRF-klasse INT1 og INT2.

M1 klassificering, A+ Émissions l'air intérieur: Ved industriel anvendelse.



TEKNISKE DATA

Certifikater, godkendelser og klassifikationer	A+ Émissions l'air intérieur, M1 klassificering
Anvendelsesområde	Paneler
Anbefalet substrat	Træ
Tørstof	52 \pm 2 volumen-% 62 \pm 2 vægt-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 0 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Teoretisk rækkeevne	Den grundlæggende klassifikation er opnået med $\geq 250 \text{ g/m}^2$ TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 med eller uden $\leq 100 \text{ g/m}^2$ TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 eller med henvisning til yderligere klassifikationsrapporter.

Farver	Farveløs og base T (transparente farver). Alle toningsrecepter udvikles af Teknos Shade Service. Farven på basen kan variere en smule, det anbefales derfor kraftigt at kontrollere farven efter toning.
Tonesystem	Teknocolour
Glans (60°)	Mat
Fortynder	Vand.
Vægtfylde	Ca. 1,26 g/ml
Opbevaring	Må ikke få frost. Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C.
Emballagestørrelse	Fås i en række standard emballage størrelser.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Træet skal være fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 10 % og bør ikke overstige 12 %.
Påføringsmetode	Airless sprøjtning, Luftassisteret airless sprøjtning Påføres industrielt.

Påføring	Dyse	Tryk	Formluft
	Airless flad 0,28 mm	120-150 bar	
	Luftassisteret airless flad 0,28 mm	80-120 bar	1,0-1,5 bar

Påføringsforhold Temperaturen for luft, overflade og maling skal være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 % ved påføring og tørring. Det bedste resultat opnås ved en lufttemperatur på mellem +23 °C og +38 °C og en relativ luftfugtighed på 50-70 % samt en god ventilation.

Produktet omrøres omhyggeligt inden anvendelse, helst ved mekanisk omrøring.

Det anbefales at overfladebehandle TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 med fx TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 i de tilfælde, hvor overfladerne skal være vaskbare eller hvor der forventes en bestemt overflade haptik (fx trævægge, lofter eller paneler).

Det anbefales at der mellem alle behandlede massive træ og træbaserede paneler, lægges et beskyttende materiale af en minimumtykkelse på 1,5 mm (fx polyethylen film), der ikke efterlader mærker.

Tørretid	+23 °C / 50 % RH
- klæbefri	20-30 min.
- overmalbar	Minimum 4 timer. TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 skal være gennemtør inden topcoat påføres.
	En forøgelse af lagtykkelsen og en højere luftfugtighed i lokalet vil normalt forlænge tørringsprocessen. Anvendes der forceret tørring kontakt leverandøren for vejledning.
Rengøring	Vand.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.