

NORDICA EKO 3330-03

Topcoat

Vandig, acrylbaseret maling til udendørs brug.

Anvendes til industrimaling af udvendigt træ og til træhuse, samt til havemøbler og hegnelementer.

Produktet er kun til industriel anvendelse. Før anvendelse af produktet bør malingsproducenten kontaktes for at sikre, at produktet er egnet til det givne formål.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Beklædningsbrædder
Anbefalet substrat	Nåletræ
Tørstof	Ca. 38 volumen-%
Total tørstofmasse	Ca. 580 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 33 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Praktisk rækkeevne	ca. 5-10 m ² /l
Farver	Base 1, 3 og 5. Andre farver efter aftale.
Tonesystem	Teknocolour; Teknomix
Glans (60°)	Halvmat
Fortynder	Vand.
Opbevaring	Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage. Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C. Må ikke få frost.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Overfladen skal være ren og tør. Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %.
Priming, grunding	TEKNOL 1881, TEKNOL 2881, TEKNOL 3881 eller TEKNOL 4881.
Påføringsmetode	Konventionel sprøjtning, Børstemaskine, Vacumat, Pensel
Påføring	Omrøres grundigt inden anvendelse.
Påføringsforhold	Under påføring og hærkning skal luftens og overfladens temperatur være over 10 °C og produktens temperatur over 15 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
Fortynding	Kan fortyndes med 0-10% vand. Fortyndes med vand 4:1 ved påføring i vacumat.

Tørretid	+23 °C / 50 % RH (glasplade 120 µm)
- støvtør	30 min
- klæbefri	40 min
- overmalbar	næste dag
	Tørretiderne er vejledende, da produktet er beregnet til træ. En forøgelse af lagtykkelsen og en højere luftfugtighed i lokalet vil normalt forlænge tørringsprocessen. Anvendes der forceret tørring kontakt leverandøren for vejledning.
Vejrbestandighed	Vejrbestandighed: Fremragende.
Rengøring	Udstyret rengøres straks efter anvendelse med vand og rengøringsmiddel.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.