

Egenskaber

70-275 er en højkvalitets akryl klarlak til hurtig og økonomisk billakering (ekspressteknologi), især i tilfælde af oventørring. Efter tørring af 15 minutter ved 60 °C eller alternativt 25 minutter ved 40 °C plus afkølingstid er det muligt allerede at starte poleringsprocessen. 70-275 2K Fast Clearcoat er også velegnet til delvise bilbelægninger. Klar til brug efter tilsætning af hærder 70-260HN/70-260HF. Dette produkt giver fremragende modstand mod miljø- og vejrforhold samt gulning og giver holdbar glansbevarelse.


Fysiske kendetegn



12 month



2004/42/IIB(d)(420)<420



2:1
70-260HN / 70-260HF

Brug



17 - 19 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 9 - 10 m²/l



1,5 - 2



Between the coatings
Before the oven drying

3 - 5 min
10 - 15 min



50 - 60 µm

Tørring



dust free: 15 - 20 min
set to touch: 1 - 2 h
ready for assembly 6 h

set to touch: 15 min (HN)
set to touch: 5 min (HF)
ready for assembly after cooling

shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

20°
1 - 1,5 h

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +5°C og 20°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.